



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

Rev. 1 del 11/09/2012
Pagina 1 di 4


CICLI DI VERNICIATURA PER SERRAMENTI E INFISSI

COLORIFICIO SRL
zetagi

 **Veneziani**[®]
Vernici marine ed industriali

GARANZIA 15 ANNI DI DURATA

TOP QUALITY SUPER 15 CICLO ZETAGI TOP QUALITY SUPER 15



www.zetagi.it

WOOD PROTECTION

Rev. 1 del 11/09/2012
Pagina 2 di 4


Conifere mordenzato

Primer "W" Consolidante 681900	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Spazzolatura			
Impregnante "W" MD colorato 681...	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Intermedio "W" AC long life 671085	Flow coating	50/60 gr/m ²	2-4 h
Dopo 16 ore levigatura manuale sigillatura teste e fughe			
Finitura ACS Noce Long Life 171846	Spruzzo verticale	175-200 µm	2-4 h
Finitura ACS Noce Long Life 171846	Spruzzo verticale	250-275 µm	16-24 h

Latifoglie mordenzato

Primer "W" Consolidante 681900	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Spazzolatura			
Impregnante "W" IK colorato 672...	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Intermedio "W" IK AC 672061	Flow coating	50/60 gr/m ²	2-4 h
Dopo 16 ore levigatura manuale sigillatura teste e fughe			
Fondo isolante Long Life 672051	Spruzzo verticale	175-200 µm	2-4 h
Finitura ACS Noce Long Life* 171846	Spruzzo verticale	250-275 µm	16-24 h

*Max 18 ore senza carteggiare



www.zetagi.it

WOOD PROTECTION


Rev. 1 del 11/09/2012
Pagina 3 di 4

Laccato tinta chiara abete bianco – okoumè

Primer "W" Consolidante 681900	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Spazzolatura			
Impregnante "W" SR Bianco AC 671223	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Intermedio "W" AC Long life 671085	Flow coating	50/60 gr/m ²	2-4 h
Dopo 16 ore levigatura manuale sigillatura teste e fughe			
Finitura pigmentata ACS Long Life 499...	Spruzzo verticale	175-200 µm	2-4 h
Finitura pigmentata ACS Long Life 499...	Spruzzo verticale	250-275 µm	16-24 h

Laccato tinte scure abete bianco – okoumè

Primer "W" Consolidante 681900	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Spazzolatura			
Impregnante "W" SR colorato 671...	Flow coating	60/70 gr/m ²	2-4 h
Intermedio "W" AC long life 671085	Flow coating	50/60 gr/m ²	2-4 h
Dopo 16 ore levigatura manuale sigillatura teste e fughe			
Finitura pigmentata ACS Long Life 499...	Spruzzo verticale	175-200 µm	2-4 h
Finitura pigmentata ACS Long Life 499...	Spruzzo verticale	250-275 µm	16-24 h



www.zetagi.it

IMPREGNANTI COPERTI DA GARANZIA

ABETE BIANCO PINO LAMELLARE FINGER JOINT MERANTI OKOUME' MASSELLO OKOUME' MULTISTRATO*	noce rossiccio	681125
	noce	681001
	rovere scuro	681008
	noce scuro	681004
	mogano	681006

***INCOLLAGGIO MELAMMINICO**

ROVERE	Noce scuro	672004
	rovere scuro	672008
	noce rossiccio	672125