



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

ASBESTOP SMA

Natura del prodotto

Fissativo in emulsione acquosa ad alta penetrazione e a filmazione superficiale.

Campi d'impiego

- Specifico per il trattamento propedeutico alla rimozione delle lastre di cemento amianto per limitare il rilascio di fibre in Atmosfera.
- Trattamento fissativo di supporti di cemento-amianto in generale: isolamenti, coppelle, residui ecc. prima della rimozione.

Specifiche tecniche

Composizione

A base di resine viniliche in emulsione acquosa, modificate con particolari tensioattivi penetranti

Tipo di prodotto

Monocomponente, pronto all'uso

Peso specifico (massa volumica)

1040 (\pm 50) g/l

Contenuto di legante

24% in peso

Colore

Rosso

Diluente

Il prodotto può essere diluito con acqua dolce pulita fino a 1:3, in funzione delle condizioni della superficie; per il lavaggio degli attrezzi impiegare acqua dolce pulita

Conservabilità in magazzino

1 anno da +5° C a +35° C. Teme il gelo

Prestazioni

- Il prodotto permette la rimozione e la maneggiabilità del cemento-amianto in condizioni di sicurezza, poiché evita la Dispersione delle fibre nell'ambiente.
- Trattamento tipo "D" (D.M. 20/8/99)

Preparazione del prodotto

Modalità di preparazione

Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso fino a ottenere colore uniforme

Applicazione e Consumi

Modalità di applicazione

Spruzzo

Temperatura di applicazione

+10° C ÷ +35° C

Strati consigliati

Uno, due

Consumo teorico relativo (1)

Tra 0,100 e 0,200 g/ m² variabili in funzione della porosità del supporto



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Essiccazione (a +20° C e 65% U.R.) (2)

- Secco al tatto:30 minuti
- Secco in profondità:2 ore

Note:

(1) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato

(2) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014