



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

## WOOD PROTECTION

Versione del 19.01.2012

### 1. Denominazione prodotto

**HOLZFREUND FINITURA VP 301 LUCIDA-T.R. codice 170305**

### 2. Natura del prodotto

Finitura monocomponente a solvente a base di resine alchiliche uretanizzate.

### 3. Descrizione prodotto

Finitura monocomponente a base di resine alchiliche uretanizzate. Questa finitura, grazie alla buona resistenza agli agenti atmosferici, all'ottima bagnabilità del supporto e dilatazione del film umido, coniuga una facile applicazione anche a pennello con alti spessori, ad una buona protezione delle intemperie

### 4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto per la protezione di infissi, serramenti in legno e altri manufatti in legno per esterno per quanto sopra descritto.

### 5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità di misura	T riferimento	Valore
<b>Peso specifico</b>	MS 018	ASTM D1475 ISO 2811-1	kg/dm <sup>3</sup>	23°C	0.935 ± 0,05
<b>Contenuto in solidi</b>		UNI EN ISO 3251	% p/p		42 ± 3
<b>Viscosità</b> (coppa DIN 4)	MS 013		secondi	23°C	110-150*

### 6. Caratteristiche del prodotto applicato

**Aspetto:** lucido, > 80 gloss – angolo di incidenza 60° (ISO 2813)

**Colore:** trasparente.

**Spessore consigliato del film secco:** ca. 100 – 120 µm complessivi

**Consumo teorico riferito allo spessore del film secco:** 200 ÷ 250 g/m<sup>2</sup> .

**Resa reale:** a spruzzo ca. il 30% inferiore rispetto il teorico.\*\*\*

### 7. Modalità di applicazione

**Metodo di applicazione:** a pennello, a spruzzo

**Diluizione:** 0-10 % di Acquaragia p.l. inodore, codice 903071.

**Essiccazione:**

- Fuori polvere 20'-40' a 20°C e 50% di umidità relativa
- Duro in profondità ca. 24 h-36 h a 20 °C e 50% di umidità relativa.

**Numero di strati da applicare:** 1 mano con le modalità sopra descritte.



www.zetagi.it

**zetagi**

 **Veneziani**

## WOOD PROTECTION

**Condizioni di applicazione:** è consigliabile l'applicazione con temperatura compresa fra i 12°C e i 35°C, con umidità relativa inferiore al 70% e con buona circolazione d'aria.

Si consiglia un pretrattamento del supporto con IMPREGNATI HOLZFREUND al solvente o all'acqua, seguito da una paglietta tura del legno. Legni esotici e leni difficili, contenenti tannini o altre sostanze che possono interferire con il processo di filmazione, richiedono l'uso dell'ISOLANTE LEGNI SCURI codice 610021.

### 8. Colori disponibili

Trasparente.

### 9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad 12 mesi dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5-35°C.

### 10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 25 litri. Per diverse esigenze contattare il fornitore.

### 11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso industriale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

### 12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

\* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto

\*\* valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione

NB: il presente prodotto non è conforme al D.Lgs 27 marzo 2006 n.161;

Appartiene alla categoria e) Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Presenta un valore di VOC superiore a limite di legge.

I limiti di legge di VOC sono pari a 400 g/l dal 01/01/2010.

Da utilizzare esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006

*La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633*