



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Versione del 26.01.2012

1. Denominazione prodotto

FONDO MONOCOMPONENTE R.E."A" codice 170806

2. Natura del prodotto

Fondo monocomponente.

3. Descrizione prodotto

Fondo monocomponente, formulato per la verniciatura di infissi, serramenti e altri manufatti in legno per esterno.

Questo fondo, grazie a una buona elasticità, facile carteggiatura e ottimo riempimento, viene utilizzato nel caso in cui venga richiesto un manufatto a poro perfettamente chiuso ed esente da calo nel tempo. Inoltre il prodotto è caratterizzato di una buona verticabilità.

4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto per la verniciatura di infissi, serramenti e altri manufatti in legno per esterno.

5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità di misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 2811-1	kg/dm ³	23 °C	0.95 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		35 ± 2
Viscosità (coppa DIN4)	MS 013		secondi	23 °C	18-28* sec

6. Caratteristiche del prodotto applicato

Colore: trasparente.

Spessore consigliato del film secco: 70 - 100 µm.

Consumo teorico riferito allo spessore del film secco: 180 - 270 g/m².

Resa reale: ca. il 30% inferiore rispetto il teorico con applicazione a spruzzo.**

7. Modalità di applicazione

Metodo di applicazione: a spruzzo, con aerografo, pistola airmix o airless.

Diluizione: con il 10-20 % di Diluente Retron "S" EC codice 901032 o Diluente Nitro extra codice 900032 o con diluenti di pari caratteristiche.



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Essiccazione:

- Fuori polvere ca. 10' - 25' a 20 °C e 50% di umidità relativa.
- Duro in profondità e carteggiabile ca. 24 h a 20 °C e 50% di umidità relativa.

Spessori diversi da quelli consigliati possono pregiudicare i tempi di essiccamento.

Numero di strati da applicare: 1 mano con le modalità sopra descritte.

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione con temperatura compresa fra i 12 °C e i 35 °C, con umidità relativa inferiore al 70% e con buona circolazione d'aria.

Il supporto deve essere perfettamente pulito

Condizioni di sovrapplicazione: dopo 18-24 ore dall'applicazione, previa carteggiatura, può essere sovraverniciato con Finiture Holzfreund della serie 170000.

8. Colori disponibili

Trasparente.

9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad un anno dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5-35 °C.

10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 25 litri. Per diverse esigenze contattare il fornitore.

11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso industriale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto.

** valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione

NB: il presente prodotto non è conforme al D.Lgs 27 marzo 2006 n.161:

Appartiene alla categoria d) Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno metallo o plastica.

Presenta un valore di VOC superiore a limite di legge.

I limiti di legge di VOC sono pari a 300 g/l dal 01/01/2010.

Da utilizzare esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006

La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633