



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

Versione del 06.02.2012

1. Denominazione prodotto:

HOLZVERLACK EFFETTO SPECIALE, serie 3270000

2. Natura del prodotto

Smalto bicomponente poliuretanico pigmentato.

3. Descrizione prodotto

Smalto bicomponente poliuretanico pigmentato, a base di resine alchidiche ossidrilate, da reticolarsi esclusivamente con isocianato semialifatico.

Il prodotto presenta, un'elevata durezza, pienezza, uniformità e resistenza alle macchie con aspetto uniformante testurizzato, buona resistenza meccanica e buona resistenza al graffio conservando l'elasticità. E' consigliata come mano a finire nella verniciatura di supporti in legno, preferibilmente su idonea mano di fondo poliuretanico.

4. Campi d'impiego suggeriti e consigliati

Adatto alla verniciatura di supporti in legno come mano a finire.

5. Caratteristiche prodotto nella forma di fornitura

Caratteristica	Metodo interno	Metodo standard	Unità misura	T riferimento	Valore
Peso specifico	MS 018	ASTM D1475 ISO 28811-1;1997	kg/dm ³	23 °C	1,05 ± 0,05
Contenuto in solidi		UNI EN ISO 3251	% p/p		60 ± 2
Viscosità coppa DIN 4	MS 013		secondi	23 °C	120- 150 *

6. Caratteristiche del prodotto applicato

Aspetto: opaco, 10-15 gloss - angolo di incidenza 60° (ISO 2813).

Colore: nero cod. 3270040. Altre tinte su richiesta

Spessore consigliato del film secco: ca. 40 - 60 µm.

Consumo teorico: circa 80-130 g/m² di miscela catalizzata, in dipendenza del tipo di supporto e delle modalità applicative.

Resa reale: ca. il 30% in meno con applicazione a spruzzo. **

7. Modalità di applicazione:

Metodo di applicazione: a spruzzo, con aerografo o pistola airmix o airless.

Rapporto di catalisi: 100:50 con Catalizzatore Retron A, codice 600311.

Diluizione: a viscosità di applicazione con DILUENTE PER POLIURETANICI E.C. codice 901031 o DILUENTE RETRON "S" E.C. codice 901032, o altri diluenti di pari caratteristiche.



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

Essiccazione:

- Fuori polvere in circa 10'-20' a 23°C, 50% di umidità relativa e buona ventilazione
- Duro in profondità circa 2-3 h a 23°C, 50% di umidità relativa

I tempi di essiccamento variano con lo spessore, la diluizione, le condizioni ambientali e fra l'intervallo di tempo tra l'applicazione del fondo e della finitura

Pot life: oltre 6 ore a 20°C. Dati variabili con la diluizione e la temperatura.

Numero di strati da applicare: 1 mano con le modalità sopra descritte.

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione con temperature comprese tra i 10°C e i 30°C, in condizioni atmosferiche né piovose, né nebbiose, su idoneo fondo poliuretanico.

8. Colori disponibili

Nero. Altre tinte su richiesta.

9. Indicazioni per lo stoccaggio

Il prodotto è stabile al magazzinaggio fino ad un anno dalla data di fabbricazione, purché i contenitori siano chiusi ermeticamente ed integri, posti in ambiente fresco ed asciutto con temperatura tra 5 - 35°C.

10. Confezioni disponibili

Sono a disposizione confezioni da 25 litri per diverse esigenze contattare il fornitore.

11. Consigli di sicurezza

Prodotto per uso industriale. Per informazioni relative a salute, sicurezza ed altro si fa riferimento alla scheda di sicurezza relativa.

12. Note, avvertenze ed ulteriori informazioni

Visto il grande numero di fattori che influenzano il processo di verniciatura e data la nostra impossibilità di controllare l'impiego del prodotto stesso, non possiamo assumere alcuna responsabilità sul risultato finale.

* parametri sottoposti a collaudo per ogni lotto.

** valore indicativo in quanto dipendente da numerosi fattori estranei al prodotto, come le dimensioni del manufatto, la natura e le condizioni del supporto, il mezzo di applicazione, le condizioni di applicazione.

NB: il presente prodotto non è conforme al D.Lgs 27 marzo 2006 n.161;

Appartiene alla categoria e) Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne.

Presenta un valore di VOC inferiore a limite di legge.

I limiti di legge di VOC sono pari a 400 g/l dal 01/01/2010.

Da utilizzare esclusivamente per gli usi non regolamentati dal D.lgs n. 161/2006

La presente scheda tecnica è stata redatta seguendo lo schema proposto dal metodo UNICHIM 1633