







www.zetagi.ii

WOOD PROTECTION



## ABETE ROSSO CICLI MORDENZATI E LACCATI



| CICLI DI VERNICIATURA | 1ªMANO           |                             | 2ªMANO   |   | 3ªMANO   |
|-----------------------|------------------|-----------------------------|--|---|--|
| CICLO CATAS<br>A      | serie <b>681</b> | dopo 24 ore<br>spazzolatura | 171806 o 171846<br>171406 o 171446<br>300 µm<br>VALORE OBBLIGATORIO PER CERTIFICAZIONE CATAS |   |  |
| MORDENZATO<br>B       | serie <b>681</b> |                             | FLOW-COATING 671083 con fermavetri   | dopo 24 ore<br>carteggiatura<br>o<br>spazzolatura | SPRUZZO<br><b>171406 ο 171446</b><br>altre<br>250-300 μm |
| MORDENZATO<br>C       | serie <b>681</b> |                             | SPRUZZO<br><b>171982</b><br>100-150 μm   | dopo 24 ore<br>carteggiatura                      | SPRUZZO<br><b>171406 ο 171446</b><br>altre<br>250-300 μm |
| MORDENZATO<br>D       | serie <b>681</b> |                             | FLOW-COATING<br>671080<br>senza fermavetri   | dopo 24 ore<br>carteggiatura<br>o<br>spazzolatura | SPRUZZO<br><b>171406 ο 171446</b><br>altre<br>250-300 μm |











-www.zetagi.i

## WOOD PROTECTION

| CICLI DI<br>VERNICIATURA        | 1ªMANO                               | 2ªMANO                               |                              | 3ªMANO                           |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| LACCATO CHIARO E<br>SCURO 1A/1S | <b>775 cat 20% 730022</b> 120-150 μm | <b>775 cat 20% 730022</b> 120-150 μm | dopo 24 ore<br>carteggiatura | serie <b>496</b><br>250 μm       |
| LACCATO CHIARO<br>3 CATAS *     | 671223                               | <b>493212</b><br>150-200 μm          | dopo 24 ore<br>carteggiatura | <b>496245</b><br>250 – 275 μm    |
| LACCATO SCURO<br>3S **          | serie <b>671</b>                     | serie <b>493</b><br>150-200 μm       | dopo 24 ore<br>carteggiatura | serie <b>496</b><br>250 – 275 μm |

OSSERVAZIONI: si sconsiglia la laccatura

<sup>\*</sup>E' un ciclo completamente all'acqua ove non c'è nessuna garanzia contro l' ingiallimento dovuto alla resina e intorno ai nodi, l' elevata presenza di resina può causare la depolimerizzazione del film di vernice.

<sup>\*\*</sup>Valido solamente per cicli laccati serie 8.. e similari