



www.zetagi.it

zetagi

 **Veneziani**

WOOD PROTECTION

KIT EVERGREEN

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA DELLE PARTI IN LEGNO E VETRO DEI SERRAMENTI

Il serramento deve essere protetto dall'azione combinata degli aggressori del tipo raggi UV - umidità - smog - sbalzi di temperatura – funghi e parassiti, per cui il film di vernice deve essere in condizioni ideali di ancoraggio e spessore.

A tal scopo bisogna agire in tempi diversi, utilizzando del seguente modo i prodotti contenuti nel **NUOVO KIT EVERGREEN**:

1. Pulire il legno e il vetro del serramento internamente ed esternamente con un **unico prodotto BI-CLEAN, (cod. 908009)**, detergente neutro indicato per rimuovere polveri e sporco depositati sulle superficie verniciate con prodotti all'acqua e sui vetri.
Spruzzare il prodotto e ripulire con una spugna non abrasiva o con un panno in microfibra.
2. Due volte l'anno rivitalizzare le parti in legno del serramento internamente ed esternamente con **RE-VIVE, (cod. 671071)**, prodotto ravvivante specifico contenente ingredienti attivi che ricreano lo scudo protettivo del film di vernice, preservando il serramento dai danni causati dall'esposizione all'esterno.
Spruzzare il prodotto sul serramento in legno e distribuire il prodotto su tutta la superficie da trattare con l'apposito panno in microfibra, asportando dal vetro i residui di prodotto.
Non compiere tale operazione quando i serramenti sono esposti alla luce del sole, nelle ore più calde o con temperature inferiori a 10°C.
3. Per eventuali ritocchi a seguito di grandine, fessurazioni, crepe o altri eventi che danneggino la continuità del film di vernice, reintegrare lo spessore di vernice dove si fosse consumato, operando nel seguente modo:
 - a) Pulire il legno del serramento con **BI-CLEAN, (cod. 908009)**.
 - b) Carteggiare uniformemente e leggermente con l'apposita spugna abrasiva in dotazione, la zona da trattare, in modo che il film di vernice da ripristinare si presenti uniformemente opaco.



www.zetagi.it

zetagi

Veneziani

WOOD PROTECTION

- c) Applicare a pennello 1 o 2 mani a distanza di tre ore tra le due mani, la **vernice all'acqua RI-NOVA (codice 171480)**, dotata di un'elevata elasticità, durezza superficiale e garantisce la continuità del film per lungo tempo anche su superfici difficili (spigoli vivi e incroci).
Per tempi superiori bisogna carteggiare nuovamente con la spugna abrasiva. Si consiglia di operare a temperature non inferiori ai 15°C e non superiore ai 35°C, con umidità relativa inferiore al 70%, con buona circolazione d'aria e non al sole.
- d) Si consiglia di non esporre /riparare dagli agenti atmosferici, i serramenti riverniciati prima di 2/3 giorni.

