



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

SINPRIMER MP Multi Purpose

Primer anticorrosivo e promotore di adesione universale

Natura del prodotto

Primer anticorrosivo bicomponente a basso contenuto di solvente, a base di particolari resine epossidiche con induritore poliammidico.

Campi d'impiego

SINPRIMER MP è un prodotto particolarmente versatile per quanto riguarda la possibilità di adesione sulle varie superfici e sul quale è possibile applicare ogni tipo di finiture.

Caratteristiche del prodotto

- Eccezionale adesione su acciaio carbonioso, cemento, alluminio, acciaio zincato, materiale ceramico, materie plastiche, vecchi rivestimenti.
 - Compatibile con superfici umide.
 - Poco sensibile all'umidità atmosferica anche elevata.
 - Elevato potere anticorrosivo.
 - Sovrapplicabile dopo lungo tempo con qualsiasi rivestimento
 - Facilità di applicazione a pennello e spruzzo airless
 - Applicabile a partire da +5 °C
- Temperature di esercizio da -25 °C a +110 °C (in aria) e +60 °C (in immersione)**

Specifiche tecniche

Colore

Giallo ocre

Peso specifico

1500 (±50) g/l

Rapporto di miscelazione

base : induritore = 80 : 20

Vita Utile +20 °C

4 ore

Consumo teorico

200 g/m²

Spessore teorico relativo

90 µm

Residuo secco

in peso 80% - in volume 68%

Indurimento (+20 °C, 65% U.R.) (1)

Secco al tatto9 ore

Sovrapplicazione20 ore min. - 15 giorni max.

Indurimento completo 10 giorni



www.zetagi.it



zetagi

Veneziani

CONCRETE PROTECTION

Applicazione

Preparazione del supporto

- Acciaio carbonioso:
sabbatura Sa 2_{1/2}.
- Acciaio zincato:
pulizia con solventi o detersivi, spazzolatura per le superfici ossidate.
- Cemento: le superfici devono essere sane, asciutte, esenti da strati incoerenti, e da inquinamenti. La pulizia può essere effettuata mediante sabbatura, idrolavaggio, pallinatura.
- Su superfici umide e in contropinta utilizzare preventivamente il **SINPRIMER FONDI UMIDI**.
- Vetro, ceramica, piastrelle, grès:
pulizia accurata con detersivi e leggera sabbatura o pallinatura.
- Vetresina e materie plastiche:
carteggiatura o sabbatura.

Miscelazione

Aggiungere l'Induritore alla base preventivamente omogeneizzata e miscelare con agitatore meccanico sino a consistenza e colore uniforme.

Applicazione

SINPRIMER MP viene applicato a pennello, rullo, spruzzo airless diluendo eventualmente con 5-10% in peso (secondo il tipo di applicazione) di Diluente 61.

Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con Diluente 61

Stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di non immagazzinare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

Note:

(1) I dati di essiccazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014