





CONCRETE PROTECTION

SINGUM PACK

Sigillante elastomerico

Natura del prodotto

Sigillante poliuretanico monocomponente igroindurente a base di isocianati aromatici.

Campi d'impiego

SINGUM PACK viene utilizzato per sigillare:

- giunti di pavimentazione
- giunti su opere idrauliche, vasche, serbatoi, piscine
- sigillatura e stuccatura di fessurazioni.

Caratteristiche del prodotto

SINGUM PACK è un formulato poliuretanico che realizza un polimero elastico con un eccellente rapporto tra allungamento e carico di rottura a trazione, unitamente ad una buona durezza superficiale.

Resiste all'immersione in acqua dolce e marina e alle soluzioni acide e alcaline diluite. E' sovrapplicabile con rivestimenti epossipoliuretanici e poliuree.

Temperature di esercizio da -35 °C a +90 °C (in aria) +40 °C (in acqua)

Specifiche tecniche

Colore

Grigio medio

Peso specifico

1300 (±50) g/l

Residuo secco

98% in peso

Indurimento (+20 °C, 65% U.R.) (1)

Secco al tatto	1 ora
Indurito in profondità	24 ore
Indurimento completo	30 giorni
Caratteristiche meccaniche	
Durezza Shore A	40±5
Allungamento a rottura	>.250%
Modulo elastico 100%	
Allungamento di lavoro	

Ritorno elastico.....>70%

Tutte le prove sono state eseguite a+23 °C e su provini stagionati per 30 giorni a +23 °C 60% U.R.

Applicazione e Consumi

Consumo

130 g/m lineare per ogni cm2 di sezione del giunto

Limitazioni

Il prodotto deve essere applicato con temperature comprese tra +5 °C e +40 °C.

Il prodotto non è raccomandato per la sigillatura di giunti sottoposti ad ampie escursioni di lavoro (>10% della larghezza del giunto).







CONCRETE PROTECTION

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere asciutto, pulito e privo di parti friabili ed in distacco, si consiglia una pulizia mediante soffiatura ad aria compressa, ovvero una spazzolatura meccanica con appositi scovolini.

SINGUM PACK aderisce direttamente al calcestruzzo, tuttavia nel caso di superfici particolarmente lisce e poco assorbenti o per immersione in acqua può essere utile applicare preventivamente **EPOVAL PRIMER PU/3** con un intervallo da 60 minuti a 3 ore. **SINGUM PACK** viene estruso nella sede del giunto, previa pulizia. Per una migliore conformazione del giunto è preferibile che l'adesione avvenga solo sulle pareti dei giunti e non sul fondo, si consiglia pertanto l'inserimento preventivo di un preformato a cellule chiuse.

È molto importante verificare l'esatta larghezza del giunto in modo da permettere al sigillante di lavorare entro i limiti di allungamento a lavoro, diversamente, se il giunto lavora oltre tali limiti, il sigillante si può fessurare o distaccare dalle pareti.

A questo proposito, considerare anche che la sezione ottimale di sigillante deve rispettare i seguenti valori:

larghezza giunto	profondità. sigillante
3-20 mm	10 mm
> 20 mm	50% della largh.

Stoccaggio

Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia di non immagazzinare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.

Note:

(1) I dati di essicazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato. Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.

(2) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al sistema utilizzato

Attenzione: per l'impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.

Rev 06-2014